

WEICON Anti-Static

sistem de protecție la uzură | rezistență chimică înaltă
antistatic

WEICON Anti-Static este un sistem de rășini epoxidice bicomponente lichid, cu un conținut ridicat de solide ceramice fine. Este utilizat pentru protecția suprafețelor împotriva uzurii și coroziunii. Prin combinarea particulelor de înaltă rezistență cu o matrice polimerică viscoplastică, sistemul oferă un nivel înalt de protecție la uzură. Prezintă o bună rezistență chimică și o rezistență înaltă la abraziune. Stratul de acoperire nu se scurge și aderă foarte bine pe o mare varietate de suprafețe supuse la vibrație și elongație. Sistemul de protecție nu conține smoală și se întărește fără contracție. WEICON Anti-Static este potrivit pentru acoperirea unei mari varietăți de componente cum ar fi rolele, pompele, igheaburile, conveioarele, șuruburile de ridicare, separatoarele, silozurile, elicele, ventilatoarele și schimbătoarele de căldură.

WEICON Anti-Static este potrivit în combinație cu unul dintre celelalte tipuri de oțel-plastic WEICON pentru o construcție de sistem ca un finisaj antistatic de suprafață.

Proprietăți

Pe bază de	rășină epoxidică	
Filer	oxid de aluminiu	
Textura	lichid	
Culoare	negru	
Termen de valabilitate	la temperatura camerei	24 luni

Aplicare

Temperatura de aplicare	Între +15 °C și +40 °C	
Umiditatea relativă a aerului	< 85%	
Rata de amestec (greutate)	100:32	
Rata de amestec (volum)	100:54	
Vâscozitatea amestecului	la +25 °C	15.000-20.000 mPa·s
Densitatea amestecului	1,5 g/cm³	
Consum	Grosimea stratului 1.0 mm	1,5 kg/m²
grosimea maximă a stratului		10 mm

Întărire

Timp de lucru:	la 20 °C, lot de 500 g	30 min.
Strat suplimentar după	(35 % rezistență)	6 h
Rezistența la manipulare după:	(80 % rezistență)	12 h
Rezistența finală	(100 % rezistență)	36 h
Contracția	0,09 %	

Proprietăți mecanice

determinate după întărire la	24 h RT + 24 h 60 °C	
Rezistența la tracțiune	DIN EN ISO 2	39 MPa
Alungirea la rupere (prin tracțiune)	DIN EN ISO 2	1,8 %
Modulul de elasticitate (la întindere)	DIN EN ISO 2	2200-2500 MPa
Rezistența la compresiune	DIN EN ISO 604	52 MPa
Rezistența la încovoiere	DIN EN ISO 178	48 MPa
Duritatea Shore D	83±3	
Rezistența adhezivului	DIN EN ISO 4624	19,6 MPa
Test Taber	DIN ISO 9352 (H18, 1 kg, 1000 rotații)	0,4 g / 0,3 cm³
Rezistența la forfecare pentru o grosime de material de 1,5 mm DIN EN 1465		
Oțel 1.0338 sablat	24 MPa	
Oțel inox V2A sablat	27 MPa	
Aluminiu sablat	14 MPa	
Oțel galvanizat	6 MPa	

Proprietăți termice

Rezistența la temperatură	între -35 °C și +120 °C	
Temp. de tranziție vitroasă după întărirea la temp. camerei	(DSC)	49 °C
Temp. de tranziție vitroasă după temperare (la 120°C)	(DSC)	63 °C
Rezistența la deformare termică	DIN EN ISO 75-2	39 °C
Conductivitatea termică	DIN EN ISO 22007-4	0,573 W/m·K
Capacitatea calorică	DIN EN ISO 22007-4	1,378 J/(g·K)

Proprietăți electrice

Rezistența	Rezistența DIN EN 62631-3-1	2,32 · 10 ¹⁷ Ω·m
Magnetică	Nu	

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).

Pretratarea suprafeței

Utilizarea cu succes a metalului plastic WEICON Anti-Static depinde de modul de pregătire a suprafețelor. Acesta este cel mai important factor pentru reușita lucrării. Praful, murdăria, grăsimile, rugină și umiditatea au o influență negativă asupra aderenței rășinilor epoxidice. Prin urmare, înainte de a începe lucrul cu WEICON Anti-Static se recomandă respectarea următoarelor indicații: Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și degresate (curățire metalică). Aproape orice tip de necurătenie de la nivelul suprafețelor (de exemplu resturi de vopsele vechi, ulei, grăsimi, praf si murdărie) pot fi îndepărtate cu WEICON Degresant S . Suprafețele netede și foarte murdare ar trebui tratate suplimentar mecanic, de exemplu prin șlefuire sau preferabil prin sablare. În cazul sablării suprafața trebuie să ajungă la un grad de puritate de SA 2 ½ -“ " Sablare fără contaminare" -conform standardului ISO 8501/1-2, NACE, SSPC, SIS. Pentru ca suprafața să atingă o asperitate optimă de 75 - 100 μm, este recomandabilă utilizarea unor materiale de sablare consumabile cu disipare unghiulară (oxid de aluminiu, corindon). Calitatea suprafeței este în mod negativ influențată de utilizarea unor materiale reutilizabile (zgură, bile din sticlă, cuarț) precum și de sablarea cu gheață. Aerul pentru sablare trebuie să fie uscat și fără uleiuri. Piesele de metal care au intrat în contact cu apa de mare sau alte soluții saline trebuie mai întâi spălate bine cu apă demineralizată și, dacă este posibil, lăsate apoi peste noapte astfel încât toate sărurile de pe suprafața metalului să fie dizolvate. Înaintea fiecărei aplicări de WEICON Anti-Static este recomandabilă de asemenea testarea sărurilor solubile în conformitate cu metoda Bresle (DIN EN ISO 8502-6).

Cantitatea maximă de săruri solubile rămase pe substrat nu trebuie să depășească 40 mg/m². Pentru înlăturarea tuturor sărurilor solubile și a umezelii poate fi necesară încălzirea și sablarea repetată a suprafeței.

După fiecare tratare prealabilă mecanică, suprafața trebuie curățată din nou cu WEICON Degresant S și protejată de contaminări ulterioare până la aplicarea acoperirii de suprafață. În cazul în care există zone în care nu se dorește aderența la substrat, acestea trebuie tratate cu agenți demulanți fără conținut de silicon. Pentru suprafețe netede recomandăm utilizare Agentului demulant lichid F 1000 iar pentru suprafețe poroase a WEICON Ceară demulantă P 500.

După încheierea tratamentului de suprafață, este necesară aplicarea imediată a WEICON Anti-Static (în termen de maxim o oră) pentru a evita fenomenele de oxidare, ruginire instantanee sau o nouă contaminare.

Amestecare

Înainte de a adăuga întăritorul, rășina trebuie să se amestece bine cu materialele de umplutură, fără a crea bule. Apoi amestecați rășina și întăritorul timp de cel puțin 4 minute la 20°C (68°F), având grijă să nu se formeze bule. Spatula de prelucrare inclusă sau un mixer mecanic, cum ar fi un agitator de mortar, pot fi folosite în acest scop. În cazul mixerelor mecanice se va lucra la o viteză redusă de max. 500 rpm. Cele două componente se mixează până se obține un amestec uniform. Este necesară respectarea cu strictețe a ratei de amestec referitoare la greutate (abatere max. +/- 2%), altfel vor putea rezulta valori fizice foarte diferite. Pregătiți numai atâta cantitate cât poate fi aplicată în intervalul de timp de 30 de minute. Timpul de lucru specificat se referă la un amestec de material de 500 gr și este dat pentru o temperatură a materialului de 20°C (68°F). Amestecarea unor cantități mai mari sau temperaturi de lucru mai mari vor rezulta într-o întărire mai rapidă datorită reacției tipice la căldură a rășinilor epoxidice.

Aplicare

Pentru aplicare recomandăm o temperatură ambientală de 20°C și o umiditate relativă a aerului mai mică de 85%. Cea mai mare rezistență a adezivului se obține atunci când piesele care vor fi utilizate sunt încălzite până la >35°C înainte de aplicarea rășinii. Utilizarea cu succes a metalului plastic WEICON Anti-Static depinde de

modul de pregătire a suprafețelor. Cu ajutorul acestei tehnici rășina epoxidică pătrunde în cele mai mici fisuri și asperități. După aceea se aplică și restul de rășină până când se ajunge la grosimea dorită a stratului. Asigurați-vă că nu se formează bule de aer în timpul aplicării. Pentru umplerea unor interstii mai mari sau a unor găuri se recomandă utilizarea fibrei de sticlă, a plasei de metal sau a altor materiale cu rol de fixare mecanică. În final suprafața poate fi netezită ușor cu ajutorul unei folii de PE și al unei role din cauciuc.

Întărire

Rezistența finală se atinge după 48 de ore la o temperatură de cel puțin 20°C. La temperaturi mai scăzute, procesul de întărire poate fi accelerat prin aplicarea uniformă a unei surse de căldură cu o temperatură maximă de 40°C, de exemplu o pernă de încălzire, o suflantă cu aer cald sau un ventilator cu aer cald. Timpul de întărire va fi redus în cazul unor temperaturi mai ridicate. Regula generală este următoarea: pentru fiecare creștere a temperaturii cu +10°C peste temperatura camerei (20°) timpul de întărire va fi redus la jumătate. Pe de altă parte la temperaturi sub +16°C timpul de întărire va fi încetinit pentru ca la temperaturi de +5°C și mai joase să nu mai aibă loc nici o reacție între rășină și întăritor.

Depozitare

Sisteme de rășini epoxidice se depozitează la temperatura camerei în locuri uscate. Recipientele nedeschise se pastrează la temperaturi cuprinse între +18 și +28°C. Conținutul ambalajului deschis (dar neamestecat) trebuie folosit în termen de maxim 6 luni.

Echipament recomandat

polizor unghiular

unitate de sablare

încălzitor termic

suflantă cu aer cald sau ventiator

spatula de netezire, spatula

folie PE 0,2 mm

bandă textilă

pensulă

rolă de cauciuc

rolă de spumă

lavetă care nu lasă scame

Către pagina cu detalii produs



Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.